



## Technische fiche

### Kneedbaarhout Borma

Kneedbaar hout is op waterbasis en vandaar dus milieuvriendelijk. Kneedbaar hout is geschikt voor het opvullen van kleine en grote oneffenheden in het houtoppervlak.



### Voorbehandeling / Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte goed schuren, gleuven en gaten goed stoppen, ± 20 minuten laten drogen (eventueel nog een keer vullen) na de droogtijd goed schuren. Daarna beitsen of in de was zetten.

### Droogtijd

20 min.

### Uitstrijkvermogen

Geen.

### Nabehandeling

Beitsen of in de was zetten.

### Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- geloofd grenen
- eiken licht
- eiken midden
- eiken donker
- noten licht
- noten midden
- noten donker
- mahonie

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 250 ml

