



Technische fiche



Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- Kersen
- Mahonie
- Eiken
- Noten
- Blank

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 2 liter



Politoer

Een mengeling van nitro-cellulose, alkydharsen en aromaat vrije solventen.

Voorbehandeling

Nadat het voorwerp volledig gekleurd en droog is, kunnen één of twee lagen CELLULOOS SEALER CIRANOVA aangebracht worden.

Gebruiksaanwijzing

Het spuiten kan gebeuren met luchtdrukpistool, airless of air-mix. Kan ook met borstel of rol aangebracht worden. Voor het gieten van de vernis, gelieve gietviscositeit aan te passen. Het verspuiten gebeurt in een aangepast lokaal waarvan de relatieve vochtigheid niet hoger is dan 70°.

Droogtijd

Stofdroog na 10 minuten (bij 20°C).
Schuurbaar na 45 minuten (bij 20°C)

Uitstrijkvermogen

Bij het spuiten met hoogdruk : spuitdruk tussen de 4 en 6 Bar.

- spuitopening 1,5 - 1,8.
- 100-120gr/m².
- 8-10 m²/liter.

Bij het spuiten met airless : spuitdruk 110-130.

- spuitopening 0,28-0,33.
- 120-140 gr/m².
- 7-8 m²/liter.

Bij het rollen of borstelen: - niet verdunnen.

- 60-80gr/m².
- 12-16 m²/liter

Nabehandeling

Kan na verwijdering van schuurstof, verder behandeld worden met NC/VERNIS CIRANOVA, HOUTVERNIS CIRANOVA of KWALITEITSWAS CIRANOVA.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

