



*De Splinter B.V. Ettensestraat 19 hal 5 7061 AA Terborg T: +31 315 325436  
F: +31 315 340816 [www.desplinter.nl](http://www.desplinter.nl)*

**TECHNISCHE FICHE DE SPLINTER B.V.: FESTIX RAPID BRUISLIJM**

**PRODUCTINFORMATIE**

Festix PU 14 Constructielijm Multi van illbruck is een constructielijm op basis van oplosmiddelvrije polyurethaan prepolymeren. Hoogvullend vermogen (toepasbaar op oneffen ondergronden). Minimale opschuiming, handvast na 15 minuten. Waterbestendig volgens Euro-norm EN 204 D4. Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91. Overschilderbaar na volledige droging.



**VERWERKINGSADVIES**

De lijm wordt éézijdig opgebracht met een roller, kwast, fijnegetande spatel, walsopbrengmachine of met een spuitapparaat. Bij het spuiten van de lijm is een goede afzuiging vereist. Om een snellere uitharding van de lijm te bereiken en om wat minder afhankelijk te zijn van de luchtvochtigheid, wordt doelbewust extra vocht toegevoerd door waternevel op het aangebrachte lijmoppervlak te sproeien. Het water kan ook op de tegenzijde gesproeid worden. Een vochthoeveelheid van ca. 10 gram/m<sup>2</sup> is voldoende. Het opbrengen van teveel water kan de hechting verminderen. De te lijmen delen kunnen direct na het opbrengen van de lijm laag op elkaar gelegd en geperst worden. Dit dient in de open tijd te geschieden, zonder toevoeging van water bij 20 graden Celsius 2 tot 3 uur, met toevoeging van water bij 20 graden Celsius 40 tot 60 minuten.