



Technische fiche

Kneedbaarhout Borma

Kneedbaar hout is op waterbasis en vandaar dus milieuvriendelijk. Kneedbaar hout is geschikt voor het opvullen van kleine en grote oneffenheden in het houtoppervlak.



Voorbehandeling / Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte goed schuren, gleuven en gaten goed stoppen, ± 20 minuten laten drogen (eventueel nog een keer vullen) na de droogtijd goed schuren. Daarna beitsen of in de was zetten.

Droogtijd

20 min.

Uitstrijkvermogen

Geen.

Nabehandeling

Beitsen of in de was zetten.

Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- geloofd grenen
- eiken licht
- eiken midden
- eiken donker
- noten licht
- noten midden
- noten donker
- mahonie

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 250 ml

